

一般信息

产品说明

GF强化 / 阻燃 GF15%

总览

材料状态	• 已商用：当前有效
供货地区	<ul style="list-style-type: none"> • 北美洲 • 非洲和中东 • 拉丁美洲 • 欧洲 • 亚太地区
关于供货国，请咨询经由我们的网站。	
填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 15% 填料按重量
特性	• 阻燃性
用途	<ul style="list-style-type: none"> • 电气/电子应用领域 • 汽车领域的应用 • 汽车电子 • 通用

ASTM & ISO 属性¹

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.54	g/cm ³	ISO 1183
熔融体积流量 (MVR) (250°C/5.0 kg)	40	cm ³ /10min	ISO 1133
收缩率			内部方法
垂直: 2.00 mm	1.2	%	
流动: 2.00 mm	0.40	%	
吸水率 (饱和, 23°C)	0.070	%	ISO 62
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量	6700	MPa	ISO 527-2/1
拉伸应力 (断裂)	110	MPa	ISO 527-2/5
拉伸应变 (断裂)	3.0	%	ISO 527-2/5
弯曲模量 ²	6200	MPa	ISO 178
弯曲应力 ²	170	MPa	ISO 178
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度 (23°C)	6.3	kJ/m ²	ISO 179
简支梁无缺口冲击强度 (23°C)	25	kJ/m ²	ISO 179
热性能	额定值	单位制	测试方法
热变形温度			
0.45 MPa, 退火	217	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, 退火	197	°C	ISO 75-2/A
熔融温度	224	°C	ISO 11357-3
线形热膨胀系数			ISO 11359-2
流动: -30 到 35°C	3.2E-5	cm/cm/°C	
流动: -30 到 120°C	2.6E-5	cm/cm/°C	
流动: 35 到 120°C	3.0E-5	cm/cm/°C	
垂直: -30 到 35°C	7.7E-5	cm/cm/°C	
垂直: -30 到 120°C	1.2E-4	cm/cm/°C	
垂直: 35 到 120°C	1.5E-4	cm/cm/°C	
RTI Elec (0.71 mm)	130	°C	UL 746
RTI Imp (0.71 mm)	120	°C	UL 746

¹记载数据仅为代表值。

• 在这里的使用用途例，不对本产品在该用途的适用结果作出承诺。

• 有关在这里的用途及应用所涉及的工业所有权或使用条件等，请贵公司自行探讨。

• 在使用本产品时（运输、保管、成形、废弃等），请参照使用材料、等级的技术资料及安全数据表（SDS）。尤其是用于食品包装容器、医疗零部件、安全器具、幼儿用玩具等的用途时，请另行咨询。

• 在日本国内使用本产品各等级上品时，因为会有包含了适用劳动安全卫生法第57条第2款的施行令第18条之2内附表9的名称等必须通知的化学物质的情况。详情请另行洽询。

• 在出口本公司产品或出口使用了本公司产品的产品时，请遵守外汇及外国贸易法等相关法规。

• 依据各国化学物质管理规定，使用了本公司产品的化学物质会受到限制，为此会有须另行申请或无法进出口的情况。如果顾客要进出口本公司的产品，请确认对象国家的规定符合情况。

NOVADURAN™ 5010GN1-15 AM

Mitsubishi Engineering-Plastics Corp - 聚丁烯对苯二甲酸酯

热性能	额定值	单位制	测试方法
RTI (0.71 mm)	130	°C	UL 746
电气性能	额定值	单位制	测试方法
表面电阻率	9.0E+15	ohms	IEC 60093
体积电阻率	2.0E+17	ohms-cm	IEC 60093
介电强度 (1.00 mm)	23	kV/mm	IEC 60243-1
介电常数 (1 MHz)	3.70		IEC 60250
耗散因数 (1 MHz)	0.017		IEC 60250
相比耐漏电起痕指数(CTI)	PLC 3		UL 746
可燃性	额定值	单位制	测试方法
UL 阻燃等级 (0.71 mm)	V-0		UL 94

加工信息

注射	额定值	单位制
干燥温度	120	°C
干燥时间	5.0 到 8.0	hr
料筒后部温度	235	°C
料筒中部温度	240	°C
料筒前部温度	255	°C
射嘴温度	250	°C
模具温度	80 到 100	°C
注塑压力	20.0 到 150	MPa
注射速度	中等偏快	
螺杆转速	80 到 150	rpm

备注

¹ 一般属性：这些不能被视为规格。

² 2.0 mm/min

*记载数据仅为代表值。
 *在这里的使用用途例，不对本产品在该用途的适用结果作出承诺。
 *有关在这里的用途及应用所涉及的工业所有权或使用条件等，请贵公司自行探讨。
 *在使用本产品时（运输、保管、成形、废弃等），请参照使用材料、等级的技术资料及安全数据表（SDS）。尤其是用于食品包装容器、医疗零部件、安全器具、幼儿用玩具等的用途时，请另行咨询。
 *在日本国内使用本产品各等级上品时，因为会有包含了适用劳动安全卫生法第57条第2款的施行令第18条之2内附表9的名称等必须通知的化学物质的情况。详情请另行洽询。
 *在出口本公司产品或出口使用了本公司产品的产品时，请遵守外汇及外国贸易法等相关法规。
 *依据各国化学物质管理规定，使用了本公司产品的化学物质会受到限制，为此会有须另行申请或无法进出口的情况。如果顾客要进出口本公司的产品，请确认对象国家的规定符合情况。