

### 一般信息

#### 产品说明

GF强化 / 相当HB (0.75mm ; 非阻燃) 依据本公司的检测 合金级 低翘曲 低比重 GF15%

#### 总览

材料状态	• 已商用 : 当前有效		
供货地区	• 北美洲 • 非洲和中东	• 拉丁美洲 • 欧洲	• 亚太地区
<a href="#">关于供货国, 请咨询经由我们的网站。</a>			
填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 15% 填料按重量		
特性	• 低密度	• 低翘曲性	
用途	• 电气/电子应用领域 • 汽车电子	• 汽车领域的应用 • 通用	

### ASTM & ISO 属性<sup>1</sup>

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.29	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
熔融体积流量 (MVR) (250°C/5.0 kg)	35	cm <sup>3</sup> /10min	ISO 1133
收缩率			内部方法
垂直 : 2.00 mm	0.70	%	
流动 : 2.00 mm	0.50	%	
吸水率 (饱和, 23°C)	0.080	%	ISO 62
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量	5500	MPa	ISO 527-2/1
拉伸应力 (断裂)	90.0	MPa	ISO 527-2/5
拉伸应变 (断裂)	2.5	%	ISO 527-2/5
弯曲模量 <sup>2</sup>	5300	MPa	ISO 178
弯曲应力 <sup>2</sup>	135	MPa	ISO 178
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度 (23°C)	9.0	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179
简支梁无缺口冲击强度 (23°C)	50	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179
热性能	额定值	单位制	测试方法
热变形温度 (0.45 MPa, 退火)	210	°C	ISO 75-2/B
熔融温度	224	°C	ISO 11357-3
线形热膨胀系数			ISO 11359-2
流动 : -30 到 35°C	3.0E-5	cm/cm/°C	
流动 : -30 到 120°C	3.0E-5	cm/cm/°C	
流动 : 35 到 120°C	3.0E-5	cm/cm/°C	
垂直 : -30 到 35°C	9.0E-5	cm/cm/°C	
垂直 : -30 到 120°C	1.1E-4	cm/cm/°C	
垂直 : 35 到 120°C	1.2E-4	cm/cm/°C	
电气性能	额定值	单位制	测试方法
表面电阻率	1.0E+16	ohms	IEC 60093
体积电阻率	2.0E+17	ohms-cm	IEC 60093
介电强度 (2.00 mm)	20	kV/mm	IEC 60243-1

<sup>1</sup>记载数据仅为代表值。

• 在这里的使用用途例, 不对本产品在该用途的适用结果作出承诺。

• 有关在这里的用途及应用所涉及的工业所有权或使用条件等, 请贵公司自行探讨。

• 在使用本产品时 (运输、保管、成形、废弃等), 请参照使用材料、等级的技术资料及安全数据表 (SDS)。尤其是用于食品包装容器、医疗零部件、安全器具、幼儿用玩具等的用途时, 请另行咨询。

• 在日本国内使用本产品各等级上品时, 因为会有包含了适用劳动安全卫生法第57条第2款的施行令第18条之2内附表9的名称等必须通知的化学物质的情况。详情请另行洽询。

• 在出口日本公司产品或出口使用了本公司产品的产品时, 请遵守外汇及外国贸易法等相关法规。

• 依据各国化学物质管理规定, 使用了本公司产品的化学物质会受到限制, 为此会有须另行申请或无法进出口的情况。如果顾客要进出口本公司的产品, 请确认对象国家的规定符合情况。

# NOVADURAN™ 5810G15

## Mitsubishi Engineering-Plastics Corp - 聚对苯二甲酸丁二酯 + PS

电气性能	额定值	单位制	测试方法
介电常数 (1 MHz)	3.20		IEC 60250
耗散因数 (1 MHz)	0.017		IEC 60250

### 加工信息

注射	额定值	单位制
干燥温度 - 真空干燥机	120	°C
干燥时间 - 真空干燥机	5.0 到 8.0	hr
料筒后部温度	250 到 270	°C
料筒中部温度	250 到 270	°C
料筒前部温度	250 到 270	°C
射嘴温度	270	°C
模具温度	60 到 100	°C
注塑压力	20.0 到 150	MPa
注射速度	中等偏快	
螺杆转速	80 到 120	rpm

### 备注

<sup>1</sup> 一般属性：这些不能被视为规格。

<sup>2</sup> 2.0 mm/min

\*记载数据仅为代表值。  
\*在这里的使用用途例，不对本产品在该用途的适用结果作出承诺。  
\*有关在这里的用途及应用所涉及的工业所有权或使用条件等，请贵公司自行探讨。  
\*在使用本产品时（运输、保管、成形、废弃等），请参照使用材料、等级的技术资料及安全数据表（SDS）。尤其是用于食品包装容器、医疗零部件、安全器具、幼儿用玩具等的用途时，请另行咨询。  
\*在日本国内使用本产品各等级上品时，因为会有包含了适用劳动安全卫生法第57条第2款的施行令第18条之2内附表9的名称等必须通知的化学物质的情况。详情请另行洽询。  
\*在出口本公司产品或出口使用了本公司产品的产品时，请遵守外汇及外国贸易法等相关法规。  
\*依据各国化学物质管理规定，使用了本公司产品的化学物质会受到限制，为此会有须另行申请或无法进出口的情况。如果顾客要进出口本公司的产品，请确认对象国家的规定符合情况。