



# Desmopan 9864DU

900 品级系列, 酯类 / 邵氏硬度 D 60 - 64

injection molding grade; very good hydrolysis and microbial resistance; very good low-temperature impact strength; opaque; Cylindrical pellets; Application; Boot shells; Technical parts

性能	测试条件	单位	标准	数值		
				drying	annealed	-
according to specifications						
<b>机械性能</b>						
C 邵氏硬度 D	1s	-	DIN ISO 7619-1		61	
C 最终拉伸强度	200 mm/min	MPa	DIN 53504		54	
C 断裂应变	200 mm/min	%	DIN 53504		424	
C 10% 应变时的应力	200 mm/min	MPa	DIN 53504		14	
C 50% 应变时的应力	200 mm/min	MPa	DIN 53504		20	
C 100% 应变时的应力	200 mm/min	MPa	DIN 53504		24	
C 300% 应变时的应力	200 mm/min	MPa	DIN 53504		37	
C 压缩率	24 h; 70 ° C	%	DIN ISO 815-1, Method A		47	
C 压缩率	72 h; 23 ° C	%	DIN ISO 815-1		46	
C 耐磨性		mm <sup>3</sup>	ISO 4649 method A		28	
C 回弹力		%	ISO 4662		55	
C 撕裂强度	500 mm/min	kN/m	ISO 34-1		142	
C 弯曲模量	2 mm/min	MPa	ISO 178		310	
<b>热性质</b>						
C 维卡软化温度	10 N; 120 ° C/h	°C	ISO 306		165	
C 维卡软化温度	50 N; 50 ° C/h	°C	ISO 306		83	
C 拉伸储能模量	-20 ° C	MPa	ISO 6721-1, -4		1280	
C 拉伸储能模量	20 ° C	MPa	ISO 6721-1, -4		610	
C 拉伸储能模量	60 ° C	MPa	ISO 6721-1, -4		220	
<b>其他性能 (23 ° C)</b>						
C 密度		kg/m <sup>3</sup>	ISO 1183-1			1160
<b>建议成型工艺参数说明:</b>						
C 注塑-熔体温度		°C	-	220	- 265	
C 注塑-模具温度		°C	-			40 - 60
C Drying Temperature		°C	-			120

C 这些性能数据来源于 CAMPUS 塑料数据库并且依据 ISO 10350 标准的国际分类原则



# Desmopan 9864DU

## 声明

---

Covestro AG  
Business Unit Polyurethanes  
Kaiser-Wilhelm-Allee 60  
51373 Leverkusen  
Germany  
[www.TPU.covestro.com](http://www.TPU.covestro.com)  
[www.covestro.com](http://www.covestro.com)

---