

性能	测试条件	测试方法	单位	尼龙66/阻燃	
				GF15%、卤素系列	
				CM3004G-15	
				>PA66-GF15FR<	
				絶乾	1.3%吸水
物理特性					
吸水率	在23℃水中, 24小时	ISO 62	%	0.4	-
吸水率	在23℃水中, 饱和	ISO 62	%	5	-
密度	23℃	ISO 1183	kg/m ³	1470	-
机械性能					
拉伸强度	-40℃	ISO 527-1,2	MPa	145	-
拉伸强度	23℃	ISO 527-1,2	MPa	125	95
拉伸强度	80℃	ISO 527-1,2	MPa	60	-
拉伸伸长率 (破坏)	-40℃	ISO 527-1,2	%	2.5	-
拉伸伸长率 (破坏)	23℃	ISO 527-1,2	%	3	3
拉伸伸长率 (破坏)	80℃	ISO 527-1,2	%	4.5	-
弯曲强度	-40℃	ISO 178	MPa	200	-
弯曲强度	23℃	ISO 178	MPa	190	140
弯曲强度	80℃	ISO 178	MPa	120	-
弯曲模量(GPa)	-40℃	ISO 178	GPa	6.2	-
弯曲模量(GPa)	23℃	ISO 178	GPa	5.7	3.5
弯曲模量(GPa)	80℃	ISO 178	GPa	2.8	-
洛氏硬度	23℃	ISO 2039-2	R级	120	-
Taber磨损量		ISO 9352	mg/1000回	12	-
简支梁冲击强度 (有缺口)	-40℃	ISO 179	kJ/m ²	4.5	-
简支梁冲击强度 (有缺口)	23℃	ISO 179	kJ/m ²	6	9.5
简支梁冲击强度 (无缺口)	23℃	ISO 179	kJ/m ²	40	48
热性能					
熔点		DSC法	℃	265	-
线膨胀系数		ISO 11359-2	×10 ⁻⁵ /℃	5	-
热变形温度 低负荷	0.45MPa	ISO 75-1,2	℃	-	-
热变形温度 高负荷	1.82MPa	ISO 75-1,2	℃	244	-
燃烧性		UL94	ランク/mmt	V-0(1/64")	V-0(1/64")
电性能					
体积电阻率		IEC 60093	Ω·m	10 ¹³	10 ¹¹
耐电压 (绝缘破坏强度)		IEC 60243-1	MV/m	31	26
介电常数	23℃、60%RH、1KHz	IEC 60250	-	4	-
介电常数	23℃、60%RH、1MHz	IEC 60250	-	0.01	-
耐导电径迹 (CTI)		UL-746B	-	210	-
耐电弧性	钨电极	UL-746A	sec.	70	-
成形性能					
成形收缩率 (流动方向)	80×80×3mmt	东丽方法	%	0.4~0.6	
成形收缩率 (垂直方向)	80×80×3mmt	东丽方法	%	0.8~1.2	

本数据系在特性条件下获得的测量值的代表例。