

性能	测试条件	测试方法	单位	尼龙66/非增强	
				高韧性	
				CM3301L	
				>PA66<	
				絶乾	2.5%吸水
<b>物理特性</b>					
吸水率	在23℃水中, 24小时	ISO 62	%	1.2	-
吸水率	在23℃水中, 饱和	ISO 62	%	8	-
密度	23℃	ISO 1183	kg/m <sup>3</sup>	1140	-
<b>机械性能</b>					
拉伸强度	-40℃	ISO 527-1,2	MPa	-	-
拉伸强度	23℃	ISO 527-1,2	MPa	75	-
拉伸强度	80℃	ISO 527-1,2	MPa	-	-
拉伸伸长率 (降伏)	23℃	ISO 527-1,2	%	-	-
拉伸伸长率 (破坏)	23℃	ISO 527-1,2	%	36.5	50
弯曲强度	-40℃	ISO 178	MPa	-	-
弯曲强度	23℃	ISO 178	MPa	105	-
弯曲强度	80℃	ISO 178	MPa	-	-
弯曲模量(GPa)	-40℃	ISO 178	GPa	-	-
弯曲模量(GPa)	23℃	ISO 178	GPa	2.6	-
弯曲模量(GPa)	80℃	ISO 178	GPa	-	-
压缩降伏强度	23℃	ISO 604	MPa	100	-
摩擦系数 (无润滑油)	VS.钢	铃木式	-	-	-
剪断强度	23℃	ASTM D732	MPa	-	-
洛氏硬度	23℃	ISO 2039-2	R级	118	99
洛氏硬度	80℃	ISO 2039-2	R级	-	-
Taber磨耗量		ISO 9352	mg/1000回	-	-
简支梁冲击强度 (有缺口)	-40℃	ISO 179	kJ/m <sup>2</sup>	-	-
简支梁冲击强度 (有缺口)	23℃	ISO 179	kJ/m <sup>2</sup>	4	-
简支梁冲击强度 (无缺口)	-40℃	ISO 179	kJ/m <sup>2</sup>	破断せず	-
简支梁冲击强度 (无缺口)	23℃	ISO 179	kJ/m <sup>2</sup>	破断せず	-
<b>热性能</b>					
熔点		DSC法	℃	245	-
比热		-	J/g · °C	-	-
热传导率		-	W/m · °C	-	-
线膨胀系数		ISO 11359-2	×10 <sup>-5</sup> /°C	-	-
热变形温度 低负荷	0.45MPa	ISO 75-1,2	℃	-	-
燃烧性		UL94	ランク/mmt	自己消火性	自己消火性
<b>电性能</b>					
体积电阻率		IEC 60093	Ω · m	10 <sup>12</sup> ~10 <sup>13</sup>	10 <sup>10</sup> ~10 <sup>11</sup>
耐电压 (绝缘破坏强度)		IEC 60243-1	MV/m	-	-
介电常数	23℃、60% RH、50Hz	IEC 60250	-	-	-
介电常数	23℃、60% RH、1KHz	IEC 60250	-	-	-
介电常数	23℃、60% RH、1MHz	IEC 60250	-	-	-
介电损耗因数	23℃、60% RH、50Hz	IEC 60250	-	-	-
介电损耗因数	23℃、60% RH、1KHz	IEC 60250	-	-	-
介电损耗因数	23℃、60% RH、1MHz	IEC 60250	-	-	-
耐导电径迹 (CTI)		UL-746B	-	-	-
耐电弧性	钨电极	UL-746A	sec.	-	-
<b>成形性能</b>					
成形收缩率 (流动方向)	80×80×3mmt	东丽方法	%	-	-
成形收缩率 (垂直方向)	80×80×3mmt	东丽方法	%	-	-

本数据系在特性条件下获得的测量值的代表例。