

Stanyl® TW363

PA46-I

热稳定, 冲击改性

Print Date: 2018-12-13

性能	典型资料	单位	测试方法
流变性能 干 / 已调节			
成型收缩率(平行)	2 / *	%	Sim. to ISO 294-4
成型收缩率(垂直)	2 / *	%	Sim. to ISO 294-4
机械性能 干 / 已调节			
拉伸模量	1850 / 600	MPa	ISO 527-1/-2
拉伸模量 (120°C)	400 / -	MPa	ISO 527-1/-2
拉伸模量 (160°C)	350	MPa	ISO 527-1/-2
屈服应力	60 / 45	MPa	ISO 527-1/-2
屈服应力 (120°C)	35	MPa	ISO 527-1/-2
屈服应力 (160°C)	30	MPa	ISO 527-1/-2
名义断裂伸长率	>50 / >50	%	ISO 527-1/-2
标称断裂应变(120°C)	>50	%	ISO 527-1/-2
标称断裂应变(160°C)	>50	%	ISO 527-1/-2
弯曲模量	1800 / 550	MPa	ISO 178
弯曲模量 (120°C)	400	MPa	ISO 178
弯曲模量 (160°C)	350	MPa	ISO 178
无缺口简支梁冲击强度(+23°C)	N / N	kJ/m ²	ISO 179/1eU
无缺口简支梁冲击强度(-30°C)	N / N	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度(+23°C)	75 / 125	kJ/m ²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度(-30°C)	26 / 30	kJ/m ²	ISO 179/1eA
悬臂梁缺口冲击强度(23°C)	80 / 125	kJ/m ²	ISO 180/1A
悬臂梁缺口冲击强度(-40°C)	40 / 40	kJ/m ²	ISO 180/1A
热性能 干 / 已调节			
熔融温度(10°C/min)	295 / *	°C	ISO 11357-1/-3
热变形温度(1.80 MPa)	90 / *	°C	ISO 75-1/-2

帝斯曼提供的所有有关其产品的资料, 无论数据、建议或其他信息, 都是经过研究, 值得信赖的。但帝斯曼对上述信息, 诸如: 牌号、适用范围、特定用途、处理或任何由此在加工、处理等实务中引发的不确定因素和后果不承担责任。使用上列所有信息, 责任由用户自己承担, 并由用户自己确保质量、其他性能和承担可能带来的后果。
“典型值只是指导性的, 不可解释为具有约束力的规范。”
© DSM 2018

性能

Stanyl[®] TW363

Print Date: 2018-12-13

性能	典型资料	单位	测试方法
热变形温度(0.45 MPa)	200 / *	°C	ISO 75-1/-2
线热膨胀系数(平行)	1.6 / *	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
线热膨胀系数(垂直)	1.8 / *	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
热指数 5000 hrs	135	°C	IEC 60216/ISO 527-1/-2

电性能

干 / 已调节

体积电阻率	1E13 / 1E7	Ohm*m	IEC 60093
介电强度	25 / 15	kV/mm	IEC 60243-1
相对漏电起痕指数	475 / -	V	IEC 60112
相对介电常数(100Hz)	3.6 / 14	-	IEC 60250
相对介电常数(1MHz)	3.2 / 4	-	IEC 60250

其它性能

干 / 已调节

吸湿率	2.95 / *	%	Sim. to ISO 62
密度	1100 / -	kg/m ³	ISO 1183

帝斯曼提供的所有有关其产品的资料，无论数据、建议或其他信息，都是经过研究，值得信赖的。但帝斯曼对上述信息，诸如：牌号、适用范围、特定用途、处理或任何由此在加工、处理等实务中引发的不确定因素和后果不承担责任。使用上列所有信息，责任由用户自己承担，并由用户自己确保质量、其他性能和承担可能带来的后果。
“典型值只是指导性的，不可解释为具有约束力的规范。”
© DSM 2018